

## Decotex Siloxano



### Descripción

Revestimiento de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. Perfecto equilibrio entre transpirabilidad e impermeabilidad. Hidrófugo.

### Propiedades

- Hidrofugante de efecto rápido.
- Buena aplicabilidad.
- Permeabilidad al agua líquida.
- Transpirabilidad al vapor de agua.
- Excelente adherencia.
- Excelente cubrición.
- Eficaz acción fungicida durante largo tiempo.
- Impermeable al agua de lluvia.

### Usos

Al exterior e interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

### Características técnicas

Referencia Color	Blanco
Acabado	Liso mate
Diluyente	Agua
Peso específico	1.49 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	105 ± 15 Po
Sólidos en volumen	44 ± 1
Sólidos en peso	64 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1.49 g/L
Rendimiento teórico	8-12 m <sup>2</sup> /L
Secado al tacto	(20°C HR:60%): 1-2 h
Repintado	(20°C HR:60%): 4-6 h
Colores	Bases: BL, IN y TR. Blanco 103 colores sistema tintométrico

## Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

## Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de dos años desde su fabricación, en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35°C.
- No comer, beber ni fumar durante su aplicación.
- No verter residuos al desagüe.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

## Formatos

Envases de 15L

## Normas de Aplicación

### - Superficies Nuevas:

#### \* Morteros de Cemento:

- Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).
- Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
- Neutralizar las superficies alcalinas.
- Aplicar sobre superficies consolidadas, eliminando superficies mal adheridas, deleznable o pulverulentas, mediante rascado, cepillado y otros medios mecánicos.
- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
- Fijar los soportes deleznable con PRIMER a ser posible SILOXANO.
- Masillar con plaste de exteriores los defectos del soporte.

### - Superficies antiguas:

- Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
- A continuación proceder como en superficies nuevas.

## Normas de Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Notas

---

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED.01. 12/04/2016