

Exedra Mate Nevada (mega)



Descripción

Pintura plástica mate, compuesta por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos y aditivos especiales, utilizada como recubrimiento decorativo y protector de todo tipo de paramentos verticales y horizontales de interiores, tales como, cemento, fibrocemento, escayola, yeso, hormigón, etc.

Propiedades

- Permeabilidad al aire y vapor de agua.
- Alta Cubrición.
- Excelente opacidad y blancura.
- Buena lavabilidad.
- Fácil homogeneización y aplicación.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.

Usos

Al interior, en todo tipo de paramentos verticales u horizontales.

Características técnicas

Ligante	Copolímero acrílico
Diluyente	Agua
Peso específico	1.68 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	190-250 Po
Rendimiento teórico	8-10 m ² /L
Tiempos de secado	Al tacto 1 hora
Intervalo repintado	6 horas
Acabado	Mate
Color	Blanco
Etiquetado	2004/42IIA/(a)(75/30)Máx. COVS < 30g/L

Modo de Empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneidad
- Diluir la primera capa entre 10-15% con agua.
- Diluir la segunda y siguientes capas hasta un 5-10% con agua.

Recomendaciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa al 10%.
- Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.
- Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original.

Formatos

Envases de 15, 12, 4 y 0.75 L

Normas de Aplicación

- Superficies Nuevas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, moho u otros contaminantes.
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
Aplicar la pintura según modo de empleo.

- Superficies antiguas:

Eliminar polvo, grasas, salitres, etc, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
Aplicar una capa de fijador GUDALFIX, para fijar e igualar la absorción del soporte.
Aplicar la pintura según modo de empleo.

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 01. 01/10/2017