



MACRIL

Elastómero Fachada Antimoho

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA

Macril elastómero fachada es un revestimiento elastómero liso, compuesto por emulsión acrílica pura con sistema mixto de reticulación (externa e interna) por acción de los rayos solares *fotoreticulable*, aditivos especiales antimoho y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Especial para donde haya o pueda haber mohos y/o algas. De elevada elasticidad y carácter anti-fisuras, impermeable al agua de lluvia y permite la transpiración del sustrato. Protege contra la carbonatación y contribuye al mantenimiento de las fachadas siempre limpias. Pintura de alta cubrición, de muy buena lavabilidad.

Destinada a la protección decorativa de las fachadas contra la humedad, la carbonatación y la fisuración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN

Color:	Blanco y colores fachada.
Naturaleza:	Acrílica
Aspecto:	mate
Diluyente:	agua
Densidad:	1,35± 0.05 gr./cm ³ (a 23 ± 2 °C).
Secado al tacto:	30 min. Aproximadamente
Rendimiento:	10-12 m ² /L., según estado de superficie
Repintado:	4-6 horas (aproximadamente) acabado correcto
Viscosidad:	200 poises ±20, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

PROPIEDADES

- Buen rendimiento.
- Gran Nivelación.
- Aditivos fungicidas y antimoho.
- Excelente cubrición.
- Impermeable.
- Buena lavabilidad.
- Gran opacidad y blancura.
- Transpirable.

APLICACIONES

Facilidad de aplicación. Adecuada para la decoración y protección de fachadas.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe de estar limpia y seca.

- En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas:

Lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura.

- Sobre superficies antiguas pintadas:

Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias, deben ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

- Si la superficie se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente.
- Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo Fijador (Imprimación fijadora al agua o disolvente).

Se recomienda dar dos manos de MACRIL Elastómero Fachada -Antimoho para obtener un perfecto acabado. Aplicar una primera mano diluida 10% y para la segunda diluir 5% máximo.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas. Conservar bajo techado. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

PRESENTACIÓN

Envase plástico 12 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. La garantía se otorgará siempre y cuando se hayan seguido las directrices de aplicación establecidas en este documento y llevado a cabo el trabajo según la prescripción establecida con anterioridad a la emisión de la misma. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.