

Pintura plástica mate interior/exterior

SOPORTES

- Cemento, ladrillo, yeso, escayola, pintura, etc.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Gran cobertura
- Lavable
- Con fungicida anti-moho
- Acabado mate
- Producto transpirable
- Apto para uso doméstico
- No apto para uso infantil



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA a1, PRODUCTOS MATE PARA INTERIORES: PAREDES Y TECHOS (BRILLO <math><25\alpha 60^\circ</math>), EN BASE ACUOSA

Límite: 75 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.00 g/l COV máx.



Dilución con agua

1ª Mano: Max. 10 %
2ª Mano: 5 - 10 %



Rendimiento

12 - 14 m²/ l. Variable según soporte y forma de aplicación.



8.0 - 9.0



Viscosidad

21.000 - 32.000 cP.



Repintado

2 - 3 H (20°C HR: 60%)



Densidad

1.72



Secado al tacto

30 min. (20°C HR: 60%)