



Ficha Técnica

NOVOMAT MIX

Grupo: Pinturas Plásticas

DEFINICION Pintura plástica con excelente relación calidad-precio

PROPIEDADES

- * Buena cubrición
- * Buen rendimiento
- * Clasificación de Reacción al fuego B-s1,d0
- * Fácil de aplicar
- * Secado rápido
- * Sin olor
- * No salpica

USOS Adecuada para interiores. Indicada para todo tipo de materiales de albañilería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico-estirenado o copolímero vinílico dependiendo de la base.
Pigmentos	Dióxido de titanio dependiendo de la base.
Disolvente	Agua.
Brillo	≤ 3 a 85° (Mate)
COV	< 29 g/L (Valor límite en UE para este producto (cat A/a): 30 g/L (2010)).
Extracto seco	40% - 42% en volumen, según base / 56% - 61% en peso, según base.
Densidad	1,33 Kg/L - 1,57 Kg/L, según base.
Viscosidad	111 – 119 U.K. a 20°C, según base.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	8 - 10 m ² /L por litro y capa, según superficie.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Resistencia al frote húmedo:	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300).
Opacidad	Clase 3 (Norma UNE EN 13300).
Clasificación reacción al fuego	B-s1,d0 (Norma EN 13501-1:2007).

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES

DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C.
Máxima humedad relativa	85 %

Útiles de Aplicación	Brocha/rodillo	Pistola airless
-----------------------------	----------------	-----------------

	Disolvente agua	agua
	Dilución 5-10% en volumen	0-5% en volumen
Limpieza de útiles	Agua.	
SISTEMAS DE APLICACIÓN		
	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización	
Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.	
Superficies nuevas		
Albañilería/Yeso:	Novomat MIX diluido un 10-15% con agua	
Madera :	Imprimir con AcriTec Multiprimer o Selladora AQ	
Yeso “muerto” o Pulverulento:	Fijar con Procofix o Acritec Multiprimer	
Acabado	Aplicar dos manos de Novomat Mix de acuerdo con las condiciones de aplicación.	
Superficies pintadas		
	Si la pintura se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Novomat Mix .	
	Si la superficie a repintar está afectada por humos de tabaco, como en bares, despachos, etc., es necesario imprimir previamente con Selladora Universal para evitar sangrados posteriores.	
	En superficies interiores con temple o en mal estado aplicar, previamente, una capa de Procofix, eliminando previamente desconchados y emplasteciendo si es preciso con Proplast.	
	Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.	
OBSERVACIONES	Si existe formación de mohos o algas eliminar dicha contaminación con Dique Limpiador Antimoho e imprimir adecuadamente.	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

