



REVESTIMIENTO MACRIL

R-310

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Macril R-310 es un revestimiento plástico mate, formulado con copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas de alta resistencia y solidez, con buena resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión, lo que le concede excelentes resultados al exterior en ambientes atmosféricos medianamente agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y algunos colores por encargo.
Aspecto:	mate
Diluyente:	agua
Densidad:	1,6 grs. /cm ³ aprox.
Secado al tacto:	10 minutos aproximadamente
Rendimiento:	7-10 m ² /L., según estado de superficie
Repintado:	2-4 horas (aproximadamente) acabado correcto
Viscosidad:	207,5 poises \pm 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Lavabilidad:	Cumple la Norma DIN 53778
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

PROPIEDADES

- Transpirable, permeable al vapor y al aire.
- Impermeable.
- Gran Cubrición.
- Resistencia a los agentes exteriores.
- Gran adherencia.
- Resistente a la alcalinidad.
- Buena lavabilidad.
- Gran opacidad y blancura.

APLICACIONES

Macril R-310 es un revestimiento dirigido para la decoración y protección exterior de fachadas.

MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de paredes y techos, bien limpios, desengrasados y secos:

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: fijando previamente con selladora sintética o sellador anclaje.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: lavar y lijas suavemente y aplicar directamente.
- Con pinturas en mal estado : eliminar y proceder como superficie nueva
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: aplicar Macril sellador.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 4 litros y 12 litros

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

