

# PINTURA PLASTICA MACRIL RUBÍ

**CARACTERÍSTICAS:** Pintura plástica a base del copolímero estireno-acrílico de alta cubrición y blancura. Para acabados interiores y exteriores en climas benignos.

**INDICACIONES:** Techos y paredes interiores, sobre todo tipo de materiales, tanto en obra nueva como en superficies anteriormente pintadas, una vez seca y endurecida es una pintura lavable. Está especialmente indicada para cubrir materiales sin absorción, como yeso proyectado, perlita, etc.

**APLICACIÓN:** A brocha, rodillo o pistola. El soporte debe de estar limpio, sano y exento de humedad, eliminar partes sueltas y zonas pulverulentas. Fijar las superficies débiles (temple, cal o plásticas poco lavables) con un fijador acrílico para endurecer el fondo.

**Importante:** La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +35° C para evitar cuarteos. No aplicar a pleno sol o si se prevén heladas o lluvia en las 24 h siguientes a la aplicación.

**DILUCIÓN:** La dilución se efectuará con agua, en la proporción del 10/15% para primeras manos y del 5/10 % en capas de acabado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Viscosidad STORMER a 25° C.....	125 U.K.
Cubrición.....	7 a 8 m <sup>2</sup> / litro.
M.N.V. (materia fija).....	61 %
Densidad .....	1,66 Gr./ cc.
Brochabilidad .....	Buena.

**Tiempo de secado:** De 20 a 30 minutos según soporte y grosor aplicado, dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para el repintado.

## Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h .....	163 “
Brillo con ángulo de 45° .....	4 %
Resistencia al frote húmedo .....	2000 dobles pasadas (Norma UNE 48284)

**Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

**PRESENTACIÓN:** En envases de 4l y 14l.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.