

B-10

Brico

MASILLA TAPAGRIETAS

Producto indicado para alisar y retapar grietas y fisuras sin movimiento.

INTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, piedra, ladrillo y pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado lento.
- Fácil de aplicar y alisar.
- Fácil de lijar.
- Aplicable en capa fina.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes, ...).
- Rellenar los defectos de la madera.



Palet de 66 sacos
de 15 Kg



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1 Kg



Agua de amasado

0,40-0,45 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento

0,6 m²/kg



6.0 - 7.0



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

> 7 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

5 - 7 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 4 - 6 H aprox.
Escayola: 3 - 4 H aprox.



Granulometría máxima

300 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B10NF2302A20