

# RX-417

ISOLXTREM®

## PINTHERM

Pintura acrílica mate, aislante termoacústica, antirreverberación y anticondensación.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA a1, PRODUCTOS MATE PARA PAREDES Y TECHOS (BRILLO <25α60°), EN BASE ACUOSA

Límite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
este producto contiene 4,80 g/l COV max.

## SOPORTES

Rualix Isolxtrem Interior RX-127, escayola, placas de yeso laminado, yeso, cemento, hormigón, pinturas plásticas no elásticas, soportes habituales de albañilería (absorbentes). Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Buena lavabilidad.
- Material ligero.
- Aumenta el punto de condensación de los soportes al interior donde ha sido aplicado (informe 16/12289-1725).
- Anticondensación.
- Buena cobertura.
- Con conservante ANTIMOHO, previene la aparición de moho, algas y otros microorganismos en los soportes.
- Confiere aislamiento térmico al soporte.
- Proporciona una reducción en la intensidad del ruido.
- El sistema de aplicación de RX-417 sobre RX-127 proporciona un sistema de aislamiento potenciado.
- Resistente al agua y la humedad.
- Producto transpirable.
- Aislamiento térmico de tubos de agua caliente y fría.
- Reducción de ruido por reverberación.
- Se puede colorear.
- Los soportes tratados con RX-417 aíslan térmicamente, como mínimo, un 25% más que los soportes tratados con una pintura convencional.
- RX-417 está homologado según la ETAG 004 – ETE 15/0015.

## IDEAL PARA

- Protección de paredes donde se genere humedad por condensación.
- Aplicación en locales con elevadas temperaturas y humedades ambientales (cocinas de restaurantes, piscinas cubiertas, saunas, baños, spas, ...).



# RX-417

## ISOLXTREM®

### PINTHERM

## APLICACIÓN EN OBRA

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, fuerte, bien adherido, ser consistente y estar exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

- Soportes de albañilería viejos

En el caso de que el soporte se encuentre formado por yeso muerto o fondos pulverulentos, se debe limpiar el polvo presente en la superficie y posteriormente emplear **RX-530 FIXATHERM**. A continuación, proceder como en un soporte de albañilería nuevo.

- Soportes pintados

Comprobar si la pintura está limpia y bien adherida. En caso contrario, deberá eliminarse toda la pintura mediante lijado u otro método conveniente (según el fondo), fijar el soporte con **RX-530 FIXATHERM** y proceder como si de un soporte de albañilería nuevo se tratase.

- Soportes con patologías

- Moho / algas

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo, en primer lugar, con nuestro **RX-526 CLEAN ENERGY**. Éste será aplicado sobre la superficie a tratar y tras 5-10 minutos de actuación, se procederá a la limpieza del soporte con la ayuda de una máquina de agua a presión o con un cepillo de púas duras.

A continuación y una vez completamente seco el soporte, se procederá a la aplicación de **RX-524 CLEAN MICRO** hasta que el soporte quede completamente impregnado. Dejar secar y a continuación, pintar. Este tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz y sirve para evitar la futura aparición de microorganismos.

- Salitre / eflorescencias

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de limpieza con nuestro **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de **CLEAN SAL** que pueda quedar en el soporte.

- Aceites / grasas

La presencia de grasas o aceites, debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte. Por ello, recomendamos el empleo de **RX-527 CLEAN OIL** para una correcta y total eliminación de dichas sustancias.

### MODO DE EMPLEO

Agitar el producto hasta su homogeneización completa.

La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o pistola airless.

Proteger las zonas que no se vayan a pintar (como rodapiés, enchufes, marcos de puertas/ventanas) con cinta de pintar y/o papel. Retirar una vez finalizado el trabajo y antes de que seque la pintura, para evitar que ésta se levante.

# RX-417

## ISOLXTREM®

### PINTHERM

## APLICACIÓN EN OBRA

### MODO DE EMPLEO

#### • SOPORTES CONSOLIDADOS

Aplicar una primera mano de **RX-417 PINTHERM**, con rodillo, brocha o máquina airless, diluida un 5 - 10 % con agua. Una vez seca, proceder a la aplicación de una segunda mano de material sin diluir. Para una mayor efectividad aislante se recomienda aplicar un promedio de 4 manos de producto, dejando transcurrir el tiempo suficiente de secado entre mano y mano.

#### • SOPORTES PULVERULENTOS

Aplicar nuestro fijador al agua anticondensación **RX-530 FIXATHERM** con la finalidad de consolidar el soporte y fijar las partículas de polvo que puedan quedar sobre el mismo. **RX-530 FIXATHERM** se puede aplicar a brocha, rodillo o maquina airless. La primera mano y para que el producto penetre en el soporte debe ser diluido al 5 % con agua potable y limpia. Es conveniente aplicar una segunda mano de producto sin diluir. Una vez seco el **RX-530 FIXATHERM**, se procederá a la aplicación de **RX-417 PINTHERM**, depositando una primera mano diluida al 5 -10 % con agua potable y limpia. Seguidamente una segunda mano sin diluir. Para una mayor efectividad aislante se recomienda aplicar un promedio de 3 - 4 manos de producto, dejando transcurrir el tiempo suficiente de secado entre mano y mano.

#### • PROYECCIÓN AIRLESS

La boquilla a emplear seria de 5.25, a una presión de 120 bares aproximadamente. Aplicar la primera mano sobre el soporte y sin dejar secar, aplicar una segunda mano cruzada.

En cualquier caso la cantidad recomendada de pintura deberá ser como mínimo de 500 ml/m<sup>2</sup>

Debido al alto contenido en materiales aislantes que contiene **RX-417 PINTHERM**, el acabado puede ser ligeramente más rugoso que el de una pintura plástica tradicional, mejorando el aspecto y el tacto del soporte si la aplicación se efectúa con máquina airless.

En el caso que fuera necesario un aumento de los efectos aislantes y anticondensación, recomendamos la aplicación previa de nuestro enlucido de interior **RX-127 RUALAIX ISOLXTREM**.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### RENDIMIENTO TEÓRICO

litros aplicados por m <sup>2</sup> (**)	0,6 - 1,0
--	-----------

(\*\*) El rendimiento práctico depende del soporte (tipo, estado y absorción), del modo de aplicación y del grado de dilución.

### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA a1

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)	4,80 g/l máximo

# RX-417

ISOLXTREM®

## PINTHERM

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	0.88 g/ml ± 0.07
Viscosidad	45000 - 70000 cP. (A/6/10)
pH	8.0 - 10.0
Limpieza herramientas	Con agua
Conductividad térmica (1mm sobre placa de yeso laminado) (UNE EN 12664)	0,174 W/mK

Naturaleza	Acrílica
Contenido en solidos	31 - 34 %
Resistencia al frote húmedo (UNE EN ISO 11998)	Clase 3
Brillo especular (UNE EN ISO 2813)	Mate profundo

TIEMPO DE SECADO ACORDE CON LA NORMA UNE 48301:99

SOPORTE	TIPO DE SECADO	TIEMPO
Absorbente	Al tacto	10 - 20 min (*)
Absorbente	Total	20 - 30 min (*)

(\*) La temperatura ambiente, la humedad relativa del aire y la absorción del soporte influyen en el tiempo de secado.

Una aplicación de 1 mm de espesor de **RX-417 ISOLXTREM PINTHERM** tiene el mismo poder aislante que una capa de 6,2 mm de espesor de un mortero de cemento tradicional.

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de las pinturas está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

# RX-417

## ISOLXTREM®

### PINTHERM

#### INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35°C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación en su envase original y al resguardo de la humedad

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

#### OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serán admitidas según criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos
- No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C ni excesivamente calientes
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor
- No mojar los soportes antes de aplicar
- No aplicar sobre fondos no absorbentes
- Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocar la evaporación anticipada del agua, lo cual originaría fisuraciones y pérdida de fuerza del mismo.
- Temperatura de aplicación de 5°C a 35°C
- Máxima humedad relativa: 85%
- Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consúltese a nuestro equipo Técnico-comercial.

RX-417

ISOLXTREM®

PINTHERM

## OBSERVACIONES

- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán identificados con un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

## EMBALAJE

FORMATO	15 l.	4 l.	750 ml
UD./CAJA	-	-	12
PALETS	33 BOTES	120 BOTES	44 CAJAS



Código interno RX417NF2126A20



BAIXENS

baixens.com

*Testing the difference*

**BAIXENS ESPAÑA**  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMILIÇÃO  
T.: 252 910 030  
www.argatintas.pt