

B-14

Brico

## REPARADOR DE PISCINAS

Producto indicado para la reparación de juntas de piscinas, reparación de golpes e incluso encolado de piezas flojas o sueltas de azulejos.



## SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, pintura plástica, azulejos, gresite, fondos de poca absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido.
- Secado rápido.
- Aplicable en capa fina y gruesa.
- Docilidad de aplicación.
- Gran adherencia.
- Acabado de gran dureza.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- Nivelar paredes y renovar los bordes ornamentales de piscinas o fuentes.
- Fijación de barandillas o escaleras.
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas.
- Reparación de azulejos en piscinas.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S3V3W1A0C0R0

Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 KgPalet de 42 cajas  
de 12 x 1 Kg

## Agua de amasado

0,35-0,40 litros de agua por kg de enlucido



## Rendimiento

0,70 m<sup>2</sup>/kg

10.0 - 11.0



## Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir  
Ilimitado para rellenar

## Adherencia

> 15 kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento

## Clasificación al fuego

A2-s1-d0



## Vida útil

20 - 40 min



## Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



## Granulometría máxima

300 micras



BAIXENS ESPAÑA  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMALICÃO  
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B14NF125A20