

## MACRIL ESM. ADITIVO ANTIOX. BRILLO ALUMINIO EXTERIORES

---

### Descripción

---

Esmalte pigmentado con aluminio laminar.

Puede soportar hasta 300° C de temperatura.  
Resistencia a la intemperie y flexibilidad.

Fácil brochabilidad. Buen poder cubriente.

### Campos de aplicación

---

Protección y decoración de interiores y exteriores, radiadores, estufas, estructuras, tuberías etc.

Sobre acero o madera convenientemente tratados, sellados e imprimados que no tengan que estar sometidos a rozamientos ni en piezas de uso manual, por la tendencia de estas pinturas a sublimar.

## Propiedades Técnicas

Acabado	Mate
Densidad	1,02 g/mL
Rendimiento	14 - 16 m <sup>2</sup> /L (según estado y porosidad del soporte)
Secado a 20°C 60 % HR	6 h
Repintado a 20°C 60% HR	24 h
Curado a 20°C 60% HR	24 h
Volumen sólido	55 %
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Diluyente	Disolvente MAPER DS - W
Limpieza de Utensilios	Disolvente MAPER DS - W
Espesor Recomendado	20 - 30 μ por capa
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35 °C
Color	Plata
Envasado	20L; 4L; 750 mL; 375 mL
COVs	(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 500 g/L
Caducidad	9 meses en envase original cerrado. (manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Imprimir el hierro con nuestra IMPRIMACION SINTETICA S/R. Una vez seca, aplicar el ALUMINIO PLATA ANTICALORICO. El producto va listo al uso. Se recomienda no diluir.

## Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.