

MACRIL RESINA ACRILICA PURA

Descripción

Macril Resina Acrílica Pura, es una imprimación fijadora al agua muy penetrante para superficies porosas de obra nueva o pintada utilizada para sanear fondos en mal estado.

Características Técnicas

Color:	Incoloro Naturaleza: Acrílica 100%
Aspecto:	Satinado Diluyente: agua
Densidad:	1,01 ± 0.05 gr./cm ³ (a 23 ± 2 °C).
Secado al tacto:	30 min. Aproximadamente
Rendimiento:	8-14 m ² /L., según estado de superficie
Sólidos:	45-50% Temperatura: mínima de formación de filma 6°C aprox.
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

Propiedades

- Buena adherencia.
- Gran Penetración.
- Exenta de olor.
- Al aplicar deja una capa incolora.
- Gran adherencia.

Aplicación

Para fijar, compactar y endurecer superficies en mal estado, de cal, temple y pinturas viejas en general.

Modo de empleo

La dilución es muy importante que se realice de la siguiente forma: una parte de MACRIL RESINA ACRÍLICA PURA por 4-6 partes de agua y remover el envase hasta su completa homogeneización. La superficie debe de estar limpia y seca.

- En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas:

Lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura.

- Sobre superficies antiguas pintadas:

Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias, deben ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Conservar bajo techado. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Presentación

Envase plástico 12 , 4 y 1 litros.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.