



PINTURA PLÁSTICA CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

Grupo: Soluciones

DESCRIPCIÓN Pintura plástica con conservante antimoho.

PROPIEDADES

- * Transpirable.
- * Con conservante antimoho.
- * Máxima lavabilidad y opacidad.
- * No salpica.
- * Calibrada.

USOS Especialmente indicada para paredes y techos sometidos a ambientes húmedos y condensaciones superficiales que favorecen la formación de moho en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico-estirenado.
Pigmentos	Dióxido de titanio y cargas minerales.
Disolvente	Agua.
Brillo	Extramate.
Color	Blanco.
Contenido en sólidos	45% en volumen y 65% en peso.
COV	Valor límite para este producto en UE (Cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene un máximo de 1 g/L COV.
Densidad	1,54 – 1,58 Kg/L.
Viscosidad	130 ± 5 U.K. a 20°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	Al tacto: 1/2 hora.
Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	10-12 m ² /L, en función de la rugosidad y absorción de la superficie.
Espesor de película	80-100 micras húmedas. 40-50 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.
Norma En-13300	Frote en húmedo: Clase 1 Opacidad : Clase 2

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación de De 5°C a 35°C.

Máxima humedad relativa 85 %
No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.

Producto: Pintura Plástica con Protección Antimoho

Útiles de Aplicación	<u>Rodillo/brocha</u>	<u>Pistola airless</u>
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0-5%	0-5%
Limpieza de útiles	Agua.	
SISTEMAS DE APLICACIÓN	Homogeneizar el producto antes de su utilización.	
Preparación previa	Antes de su aplicación asegúrese que la superficie se encuentra limpia y sin moho. En caso necesario, elimine y limpie el moho con Antimoho Limpiador Procolor. Una vez seca la superficie puede pintar, pero nunca a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.	
Superficies nuevas		
Albañilería/Yeso	Imprimir con Soluciones Protección Antimoho diluido un 10% con agua.	
Yeso pulverulento	Imprimir con Procofix.	
Madera	Imprimir con Acritec Multiprimer o Selladora AQ.	
Acabado	Soluciones Protección Antimoho de acuerdo con las condiciones de aplicación.	
Superficies pintadas	Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar la superficie con Antimoho Limpiador Procolor en caso necesario y aplique Soluciones Protección Antimoho. Si la pintura se antigua se encuentra en mal estado, eliminar la pintura suelta y proceder como si estuviera en buen estado.	
OBSERVACIONES	Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, es imprescindible que se limpien adecuadamente.	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad	de	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo almacenaje	de	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158
Página 2 de 2

Edición 08/2022
La presente edición anula las anteriores

