

## MACRIL SILICONADO 10

### Descripción

Pintura siliconada para todo tipo de superficies. De fácil aplicación, MACRIL SILICONADO 10, presenta una excelente blancura y buena cubrición.

### Características Técnicas

Viscosidad STORMER a 25° C.....119 U.K.  
Rendimiento.....6 a 8 m<sup>2</sup> / litro.  
M.N.V. (materia fija) .....62 %  
Densidad .....1,58 Gr./ cc.  
Brochabilidad .....Buena  
Secado..... 20/30 minutos  
Brillo ángulo de 45°..... 3%  
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 dobles pasadas. Tipo 2 (UNE 48243)

**Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje la pintura mantiene sus iniciales características.

### Aplicación

A brocha, rodillo o pistola, puede aplicarse directamente. Así mismo deben eliminarse partes mal adheridas y corregir las imperfecciones del paramento.

**Importante:** La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +40° C. No

aplicar en días muy húmedos y/o lluviosos, o si se prevén heladas antes del secado total del producto.

**DILUCIÓN:** La primera mano diluida un 5/10%, la segunda sin diluir, o como máximo un 5%.

**Importante:** MACRIL SILICONADO 10 no debe mezclarse con ninguna de nuestras pinturas, ni las de ningún otro fabricante.

## Presentación

---

En envases de plástico de 15 l.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.