

MACRIL RM0002 BARNIZ PENETRANTE AL DISOLVENTE

Descripción

Barniz incoloro de alta penetrabilidad sobre superficies porosas a base de resinas de metacrilato. Impermeabilizante con efecto hidrófugo para la protección de fachadas. Al ser incoloro permite conservar el tono natural del ladrillo, piedra etc. Soporta tráfico ligero. Impermeable al agua exterior y a la vez permeable a la humedad interior, que elimina paulatinamente. Protege de la humedad y agentes atmosféricos.

Campos de aplicación

Especialmente formulado para la aplicación en albañilería (FIJADOR PARA FACHADAS). Consolidante y endurecedor de fondos en mal estado, fachadas pintadas con cal, ladrillo caravista, piedra natural o artificial, pinturas a base de cemento, hormigón impreso, hormigón degradado y pinturas plásticas de baja calidad.

Datos Técnicas

Acabado	Satinado a Semi-brillo según dilución y capas
Densidad	0,94 Kg/L
Rendimiento	12 - 14 m ² /L dependiendo del estado del soporte
Secado a 20°C 60 % HR	30 - 40 min
Curado total a 20°C 60 % HR	10 h aprox.
Repintado a 20°C 60% HR.	5 - 6 h
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola
Dilución	DISOLVENTE DS-X MAPER
Limpieza de Utensilios	DISOLVENTE DS-X MAPER
Condiciones de Aplicación, HR<80%	Aplicar entre 5 y 35° C
Volumen Sólidos	21 %
Envasado	750 mL; 4 L; 15 L; 20 L
COVs (2004/42/CE/h2) Limite: (750/750) g/L Max. COVs: 750 g/L
Caducidad	1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25° C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Ficha Técnica

Modo de empleo

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Es imprescindible que la superficie esté limpia, seca y sin desconchados, hormigón suelto, grasa, polvo y humedad, así como eliminar las sales solubles y eflorescencias antes de la aplicación del producto mediante agua a presión, y posterior lavado y aclarado con un detergente neutro. Es recomendable aplicar la primera mano diluida al 50 - 60% con nuestro DS - X MAPER ya que interesa que penetre en el soporte. La segunda capa se diluirá en un 10 - 15%.

Seguridad

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.