



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36.46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961.550.073 FAX: (34) 961.573.720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



BLATEM ACRYLIC METALIZADO ORO/PLATA/BRONCE



DESCRIPCION

Esmalte-pintura al agua de alta calidad y acabado de efecto oro brillante, para uso en interiores y exteriores con excelente resistencia al envejecimiento.

PROPIEDADES

Elevada resistencia a la intemperie, cubrición, flexibilidad, dureza y rendimiento; siendo fácil su aplicación y ofreciendo un acabado oro de lujo de gran resistencia al envejecimiento.

APLICACIONES

Para alta decoración sobre toda clase de superficies de madera albañilería y hierro debidamente preparados en interiores y exteriores, sobre escayolas, puertas, ventana, paredes, muebles, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: metalizado brillante.
 Nivelación: buena.
 Adherencia : buena.
 Pegajosidad: prácticamente nula.
 Dureza: excelente.
 Elasticidad: excelente.
 Finura: $6,3 \pm 1$ HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
 Viscosidad: 100 ± 15 UK (Unidades Krebs) a $25^\circ \pm 10^\circ\text{C}$ (UNE 48-076).
 Resistencia al frote húmedo : Clase 1 (UNE-EN 13.300).
 Densidad : $1,16 \pm 0,10$ gr / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
 Secado: 30-60 minutos Repintado: 6-8 horas.
 Brochabilidad: buena.
 Cubrición: excelente.
 Rendimiento : $12-15$ m²/Lt.
 Utensilios: limpieza con agua.
 Conservacion: más de un año en su envase original cerrado.
 No inflamable.
 COV: 2004 / 42 / II(A/d) (150/130) Max.COVs: 20 g/l.



PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas : si son de madera o de yeso, aplicar previamente una o dos manos de imprimación selladora

y lijar suavemente. Si la superficies es de hierro aplicar previamente una mano de Minio Antioxidante o de Blatprimer Sintetica Antioxidante.

Pintadas: si la pintura esta en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente Blatem-Acrylic Metalizado. Si esta la pintura en mal estado, eliminar totalmente las pinturas viejas, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies nuevas.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola.

La dilucion con agua es: para brocha o rodillo del 5-10 % y para pistola del 15-25 %.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido del envase. No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5°C.

Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACION

En envases de 125 ml, 250 ml y 750 ml.

Colores: oro, plata y bronce (metalizado).

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 17/09/15

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.