

## Strolux Multiadherente Acabado



### Descripción

Es un esmalte de alta calidad formulado a base de resinas acrílicas termoplásticas en medio disolvente. También puede ser utilizado como imprimación universal, multiadherente y monocomponente, por su excepcional adherencia directa sobre chapa galvanizada o zincada, aluminio y otros metales ligeros sin necesidad de imprimaciones previas.

Su buena estabilidad a la intemperie hace que se cubran las necesidades de anclaje y acabado en este tipo de soportes mediante la aplicación de dos manos directas de STROLUX MULTIADHERENTE.

### Propiedades

- Excelente adherencia.
- No se necesita lijar para repintar: mantenimiento económico.
- Óptima aplicabilidad.
- Secado rápido, repintable con la mayoría de las pinturas.
- Alto poder cubriente.

### Usos

Puede ser utilizado como imprimación universal, multiadherente y monocomponente, por su excepcional adherencia directa sobre chapa galvanizada o zincada, aluminio y otros metales ligeros sin necesidad de imprimaciones previas.

### Modo de Empleo

- Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Máxima humedad relativa: 80%. Temperatura aplicación: entre 5°C y 35°C
- Mantener una buena ventilación tanto durante la aplicación como en el posterior secado.
- Los utensilios se limpian con Disolvente SR secado rápido.

## Características técnicas

Vehículo	Resinas acrílicas modificadas
Diluyente	Disolvente SR Secado Rápido
Contenido COV's	máximo 500 g/litro
Color	Blanco, negro, gris, verde carruajes, rojo carruajes, pardo.
Acabado	Satinado Alto
Viscosidad	130 copa Ford 4
Peso específico	1,25+ 0,05 g/cc.
Rendimiento	8-10 m <sup>2</sup> / litro y mano. Dependiendo de la porosidad de la superficie a recubrir.
Secado	Al tacto 30 minutos. Repintado mínimo: 1-2 horas

## Normas de Aplicación

### -En soportes nuevos:

Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de óxidos y/o residuos. Aplicar siempre sobre soportes bien desengrasados, sin polvo y secos. Tan importante es el tratamiento previo como la calidad de la imprimación o pintura. Antes de aplicar es necesario un saneado previo. Aplicar una primera mano a brocha o rodillo de Strolux Multiadherente Acabado diluida como máximo 15%. Para la segunda mano la dilución recomendada es del 10%. En el caso de que se aplique a pistola la dilución sería del 20%-30%.

### -Soportes pintados en buen estado:

Respecto a la eliminación de óxidos, desengrasado y limpieza, seguir las mismas indicaciones que sobre soportes nuevos.

### -Soportes en mal estado:

Eliminar totalmente mediante decapado, chorreado u otros medios. Posteriormente proceder como si de superficies nuevas se tratara.

## Formatos

Envases de 0,75, 4 y 15 litros

## Notas

Instrucciones de seguridad: consultar etiquetado del envase. Para más información consultar hoja de seguridad.

Tiempo de almacenaje: 12 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

ED.o1. 10/07/17