

MACRIL 7 REVESTIMIENTO ACRILICO DE FACHADAS

Descripción

Revestimiento liso de gran cobertura y solidez en los colores, pensado para dar la mayor protección de fachadas. Formulado a base de copolímeros acrílicos. Con aditivo antimoho.

Características Técnicas

Color:	Blanco
Naturaleza:	Acrílica
Aspecto:	mate
Diluyente:	agua
Densidad:	1,60 ± 0.05 gr./cm ³ (a 23 ± 2 °C).
Secado al tacto:	60 min. Aproximadamente
Rendimiento:	9-10 m ² /L., según estado de superficie
Repintado:	2-4 horas (aproximadamente) acabado correcto
Viscosidad:	110 poises + 5, Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

Ficha Técnica

Propiedades

- 100% acrílico
- Con marcado CE
- Anticarbonatación
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos.
- Con aditivo fungicida-antimoho.
- Solido a la luz y rayos ultravioletas.
- Transpirable.
- Gran dureza y adherencia.
- Fácil aplicación.
- Impermeable.

Aplicación

Facilidad de aplicación, permitiendo obtener acabados de gran dureza y resistencia a la abrasión en superficies de albañilería en interiores y exteriores.

Modo de empleo

Sobre todo tipo de paredes y techos, bien limpios, desengrasados y secos:

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: aplicar una primera capa de fijador al agua. Dos manos de producto.
- Yeso, escayolas o madera: fijando previamente con selladora sintética o sellador anclaje.

Sobre superficies antiguas pintadas:

Ficha Técnica

- Con pinturas en buen estado, de calidad: lavar y lijas suavemente y aplicar directamente.
- Con pinturas en mal estado: eliminar y proceder como superficie nueva
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: aplicar Macril sellador.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35°C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Presentación

Envase plástico 4 litros y 12 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.