



HOJA TÉCNICA

REF: **43.001**

NEGRO FUMISTERIA

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Esmalte satinado negro que seca indistintamente al aire o estufa.

CAMPO DE APLICACIÓN

Su principal campo de aplicación es el pintado de chimeneas y forjados de hierro.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 125 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,465 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: 24 °C

Rendimiento: 10 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 10-20 minutos

Contenido sólido: 66 %

Viscosidad de suministro: DIN-6/40 seg a 20°C



HOJA TÉCNICA

REF: **43.001**

NEGRO FUMISTERIA

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pistola o brocha.

Para su dilución es muy adecuado el **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

Puede repintarse a las 24 horas incluso con nitrocelulosa sin ataque alguno.

Previamente la superficie deberá estar bien limpia y seca para obtener la máxima adherencia.

En casos extremos, y para obtener la máxima durabilidad, puede aplicarse, como capa de fondo, **53.100 Minio de Plomo Electrolítico "Cinco Aros"**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona un acabado mate-satinado.

Adherencia: muy buena.

Dureza Persoz: 184 seg.

Elasticidad: buena.

Resistente hasta 150°C. Eventualmente hasta 250°C.

La resistencia a la abrasión, al agua, a los aceites y a las grasas.