

CEDRIA Matacarcoma

Hoja Técnica

Gama Tratamientos

Descripción del producto

Protector preventivo y curativo de la madera contra insectos xilófagos (carcomas). En base disolvente.

Propiedades

- Eficaz acción curativa. Extermina toda clase de carcomas y otros insectos. Evita nuevos ataques
- Buen efecto impregnante.
- No mancha ni colorea la madera.
- Fácil aplicación.

Usos recomendados

Para maderas maciza, contrachapada, vigas, marcos, ventanas, objetos de arte y maderas en general. Exteriores - interiores.

Características técnicas

Olor	Débil olor
Viscosidad	8" - 10" CF4
Densidad (20°C)	0,78 kg/l
Tipo de disolvente	White spirit
Secado	1 – 2 horas
Condiciones aplicación	Humedad Relativa Máxima 65%. Temperatura entre 5° y 35°
Almacenamiento	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Envases	300ml (spray), 1l, 4l y 20l
Útiles y Limpieza	Pincel. Limpieza con disolvente
Rendimiento	12-15m²/l dependiendo del soporte y tipo de madera
Nº Registro MSC	15-80-02521

USO AMBIENTAL (Exclusivamente para aplicaciones profesionales): Envases superiores a 1 litro.

USO PÚBLICO GENERAL: Envases hasta 1 litro.

Seguridad

- Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación.
- Tiempo de almacenaje: 3 años en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de Características Técnicas.
- Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde: el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Garantía de calidad

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad. Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicación, el comprador/usuario no queda liberado de su obligación de controlar los materiales, su aplicación y el resultado final bajo su responsabilidad. Es por ello por lo que se recomienda al comprador / usuario la realización de una prueba previa a la aplicación final.

Aplicación y Preparación de la madera

Es aconsejable preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar el producto:

1. La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedad).
2. La madera debe estar limpia de polvo, grasas, exudados y otras sustancias.
3. Producto listo para el uso.
4. Remover (no agitar) el producto con una espátula antes de usar.

Maderas nuevas

- **Es aconsejable preparar la madera antes de aplicar el producto. Ver apartado Aplicación y Preparación de la madera.**
- Aplicar por pincelado o pulverización CEDRIA MATACARCOMA e Insistir en los extremos de la madera. DOSIS PREVENTIVA 200 g/m².
- Esperar 24 horas para aplicar el acabado posterior seleccionado.

Maderas pintadas o barnizadas anteriormente

- **Es aconsejable preparar la madera antes de aplicar el producto. Ver apartado Aplicación y Preparación de la madera.**
- Antes de aplicar CEDRIA MATACARCOMA es aconsejable eliminar lijando la madera en sentido de la veta o decapando la madera con CEDRIA DECAPANTE*¹.
- Aplicar CEDRIA MATACARCOMA mediante pincelado, pulverización o mediante taladro. DOSIS CURATIVA 300 g/m².
- Esperar 24 horas para aplicar el acabado posterior seleccionado.

IMPORTANTE: En caso de no retirar los restos de productos anteriores aplicar CEDRIA MATACARCOMA mediante inyección por taladros para facilitar la penetración del producto en la madera. DOSIS CURATIVA 300 g/m².

Recomendaciones adicionales

- Los tiempos de secado variarán en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos y comportamientos del producto pueden presentar ligeras modificaciones en función del tipo de madera.

*1: Ver Hoja Técnica del producto.