

## MACRIL PRO 600

### Descripción

Revestimiento liso formulado con resinas acrílicas para todo tipo de superficies de albañilería en exteriores, confiriendo una protección eficaz de las obras civiles, preservando el valor de las construcciones viejas y nuevas, así como protección contra las inclemencias meteorológicas y daños estructurales. Transpirable e impermeable. Buena cubrición y rendimiento. Uso exterior. Con conservante Antimoho

### Propiedades

- Aspecto y tacto suave.
- Muy buena transpirabilidad
- Excelente resistencia, dureza y adherencia
- Excelente blancura.
- Muy buena cubrición, rendimiento y brochabilidad.
- Excelente relación calidad precio

### Usos

Uso exterior.

### Características Técnicas

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Ligante             | Acrílico                              |
| Diluyente           | Agua                                  |
| Peso específico     | 1.63±0.05Kg/Lt.                       |
| Viscosidad          | 110 - 140 Po                          |
| Rendimiento Teórico | 10- 12 m <sup>2</sup> /L              |
| Tiempos de secado   | 1 hora                                |
| Intervalo repintado | 6 horas                               |
| Acabado             | Mate Liso                             |
| Color               | Blanco                                |
| Etiquetado COVS     | 2004/42II A/(a)(75/30) Máx.COVs<30g/l |

### Modo de empleo

- Agitar hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicable a brocha, rodillo ó pistola.
- En caso de usar brocha ó rodillo diluir el producto entre un 10-15% con agua potable en la primera mano. Aplicar las siguientes diluido ligeramente.
- En caso de usar pistola, diluir entre un 5-10% con agua potable.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

## Normas de aplicación

### Preparación de la superficie:

#### Superficies nuevas:

Esperar hasta total fraguado (mínimo 30 días).

Limpiar el paramento de polvo, grasas y suciedad en general, eliminando posibles eflorescencias con líquido neutralizante. Posteriormente limpiar con abundante agua y dejar secar.

Aplicar una primera mano diluida entre un 10-15%, aunque es recomendable usar un fijador específico de la gama para obtener un mejor resultado.

#### Superficies antiguas:

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. Debe comprobarse la solidez y el anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser pintadas. Tratar con Saneador de fachadas los soportes con moho. Proceder como en superficies nuevas.

## Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Recomendaciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35°C. No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni sobre soportes mojados o con una humedad relativa superior al 10%.

Almacenar en lugares frescos y secos, preservándolo de las heladas.

Tiempo máximo de un año desde su fabricación, en su envase original sin abrir.

## Presentación

Envases de 14 litros.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.