



HOJA TÉCNICA

REF: **14.300**

BARNIZ INCOLORO PARA MOSAICOS Y BALDOSAS

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Barniz celulósico de acabado brillante.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para la decoración de baldosas y mosaicos con propiedades hidrórepelentes.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,920 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: < 21 %

Rendimiento: 13 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 15 minutos

Contenido sólido: 19 %

Viscosidad de suministro: DIN-4/23 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a pistola, brocha o rodillo.



HOJA TÉCNICA

REF: **14.300**

BARNIZ INCOLORO PARA MOSAICOS Y BALDOSAS

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

En caso de dilución puede usarse:

- **20.100 Diluyente Nitro "Cinco Aros"**
- **20.125 Diluyente Mon Lac.**

Aplíquense dos o tres manos a intervalos de 4 a 6 horas, la primera muy diluida, 30% aprox. y la última menos diluida, 10% aprox.

Previamente, la superficie a barnizar deberá estar bien limpia, desengrasada, sin polvo y totalmente exenta de humedad como base primordial para obtener una buena adherencia y buen brillo, evitando los desconchamientos con el tiempo.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado brillante, aunque expuesto al sol directo pierde brillo con el tiempo, degradándose posteriormente, por lo que no es apto para exteriores.

Adherencia muy buena

Dureza Lápiz Fáber: 2H

Dureza Persoz: 287 seg.

OBSERVACIONES

Las baldosas o mosaicos tratados con el barniz podrán lavarse con agua procurando después que queden bien secos.

Evítese el encharcamiento de agua.