



# HOJA TÉCNICA

REF: **12.091**

## BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTERIOR

**MONGAY, S.A.**

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

[mongay@mongay.net](mailto:mongay@mongay.net)

[www.mongay.net](http://www.mongay.net)

### DESCRIPCIÓN

Barniz antioxidante para metales no férreos.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Utilizado en la protección del cobre, latón, aluminio, niquelados, cromados, plata, etc.

### PRESENTACIÓN

#### En envases de:

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

#### En los colores:

- 301 Transparencia Agua
- 314 Oro
- 315 Cobrizo
- 350 Rojo

### CARACTERÍSTICAS

**Peso específico:** 0,917 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Tiempo de endurecimiento:** 2-3 horas

**Estabilidad a 20°C:** más de 1 año en envase sin abrir

**Punto de inflamación:** < 21 °C

**Rendimiento:** 13 m<sup>2</sup>/litro

**Tiempo de secado al tacto:** 10 minutos

**Contenido sólido:** 16,5 %



# HOJA TÉCNICA

REF: **12.091**

## BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTERIOR

**MONGAY, S.A.**

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

[mongay@mongay.net](mailto:mongay@mongay.net)

[www.mongay.net](http://www.mongay.net)

**Viscosidad de suministro:** DIN-4/15 seg a 20°C

### MODO DE EMPLEO

A pistola, inmersión y también, para pequeñas superficies, con pincel fino.

Puede diluirse con **20.100 Nitro "Cinco Aros" Diluyente Celulósico**.

Si por causa de un exceso de humedad en el ambiente se observa velamiento de la película, añadir 3-5 % de **20.110 Diluyente Antivelo "Cinco Aros"**.

Antes de la aplicación, limpiar y desengrasar bien la superficie para obtener una perfecta adherencia.

### PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: brillante.

Adherencia sobre metal: excelente.

Dureza Lápiz Fáber: H

Resistencia al agua: muy buena.

Termoplástico.