

Corola Satinado TS1300



Descripción

Pintura plástica, a base de dispersiones copolímeras acuosas, especialmente seleccionadas, para acabados satinados tanto en interiores como en exteriores.

A destacar en toda la gama su excelente lavabilidad, solidez a la luz y a los agentes atmosféricos, relación cubación – grado de satinado y su aplicación. Se presenta en Bases BL, IN y TR para su utilización en Sistema Tintométrico.

Propiedades

- Adherencia
- Buena lavabilidad
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Satinado
- Buena cubrición
- Buena blancura

Usos

Interior/Exterior.

Cemento. Yeso. Hormigón. Ladrillo.

Modo de Empleo

- No pintar a pleno sol, ni en días húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
- Guardar al abrigo de heladas
- Conservar el producto en zonas secas.

Características técnicas

Acabado	Satinado
Peso específico	1.24 ± 0.05 Kg/L
Viscosidad	114 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	39 +/- 1
Sólidos en peso	54 +/- 1
VOC	Cat. b/BA 150/100 (2007/2010): 21 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR 60°)= 1h
Repintado	(20°C HR 60°)= 3-5 h
Colores	Bases Sistema tintométrico. Titable máx en un 5% con tinten universales o al agua.

Normas de Aplicación

- Superficies Nuevas:

Remover hasta perfecta homogeneización.

Preparación del fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a su limpieza, porosidad adecuada y sobre todo a su consolidación.

Pintado sobre paredes o techos: Imprimir con fijador convenientemente diluido.

Pintado sobre madera: Imprimir previamente con una Selladora adecuada.

Pintado sobre hierro o acero: Proteger convenientemente con Imprimaciones Anticorrosivas de calidad.

Pintado sobre galvanizado u otros metales ligeros: Imprimir convenientemente (consultar).

Recomendaciones

- Aplicar a temperaturas superiores a los 5°C.
- Para utilizar colores en el exterior, comprobar su solidez a la intemperie, dado que no todos los colores son sólidos. En caso de duda consultar.
- Disolvente para dilución y limpieza: agua

Formatos

12L, 4 L y 750 ml

Notas

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

ED. 01.01/10/2017